

Caratteristiche del blocco

➔ Calcestruzzo 30x50x20

Codice di identificazione 30x50x20 Calcestruzzo

Dimensioni modulari (LxPxA, cm)	50,00	30,00	20,00
Dimensioni nominali (LxPxA, cm)	49,50	29,50	19,50
Percentuale foratura (%)	55,5		
Volume impasto (l)	15,44		
Densità impasto a secco (kg/m ³)	2200		
Peso medio del blocco a secco (kg)	33,96		
Potere fonoisolante teorico a 500Hz (dB)	53,8		
Trasmittanza (K) a secco delle parete in opera (W/m ² K, UNI 10355)	1,7		
Resistenza termica (R) della parete in opera (m ² K/W, UNI 10355)	0,4		
Resistenza al fuoco REI (min)			
RE (min)			



➔ Calcestruzzo 38x30x20

Codice di identificazione 38x30x20 Calcestruzzo

Dimensioni modulari (LxPxA, cm)	38,00	30,00	20,00
Dimensioni nominali (LxPxA, cm)	49,50	38,00	19,50
Percentuale foratura (%)	47,6		
Volume impasto (l)	12,65		
Densità impasto a secco (kg/m ³)	2200		
Peso medio del blocco a secco (kg)	27,84		
Potere fonoisolante teorico a 500Hz (dB)	54,9		
Trasmittanza (K) a secco delle parete in opera (W/m ² K, UNI 10355)	1,42		
Resistenza termica (R) della parete in opera (m ² K/W, UNI 10355)	0,51		
Resistenza al fuoco REI (min)			
RE (min)			

